

3M Science.
Applied to Life.™



3M™ ラップフィルム シリーズ



業界初! 「つけたまま施工可能」な 表面保護フィルム層が、 グロスの美しい光沢を守ります。


3Mならではのテクノロジーがつまった新しい表面保護フィルム（プロテクティブフィルム層）。グロスタイプで見られるロール保管時の表面押し跡を抑制します。また非常に薄いこのプロテクティブフィルム層は、ラップフィルム層同様の大変優れた柔軟性を持ちます。この柔軟性により、プロテクティブフィルム層をつけたままの状態でも温め・伸ばし・巻き込み等が可能のため、施工時の傷からフィルムを守ります。プロテクティブフィルム層に守られたグロス表面は光沢が保たれ、美しい仕上がりを実現します。

※プロテクティブフィルム層は、施工後に必ず剥離してください。
※表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)付きは、シリーズ2080のグロス/グロスフリップタイプのみになります。



大切な車を傷つけずにラッピング 3M™ ナイフレステープ

施工時にカッターを使用しないこのフィルムカット工法は、基材を傷つける心配がありません。3M™ ナイフレステープは、3M™ ラップフィルム シリーズ2080の新しい表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)がついた状態でも使用できます。



シリーズ 2080

印刷の特性上、フィルムの色は実際とは異なる場合があります。ご購入に際しては、フィルムサンプルで色・光沢などをご確認ください。
 ※表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)付きは、シリーズ2080のグロス/グロスフリップタイプのみになります。

GLOSS グロス



GLOSS FLIP グロスフリップ



GLOSS METALLIC グロスメタリック



CARBON FIBER カーボンファイバー



BRUSHED ブラッシュド



SHADOW シャドウ



車:自動車への貼り付けが可能な製品

(在):以外は納期60日程度かかります。



2080-BR120/2080-M21:

屋外耐候性が約1年のため、
自動車外装への使用はおすすめいたしません。

シリーズ 2080

印刷の特性上、フィルムの色は実際とは異なる場合があります。ご購入に際しては、フィルムサンプルで色・光沢などをご確認ください。
 ※表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)付きは、シリーズ2080のグロス/グロスフリップタイプのみになります。

MATRIX

マトリックス




2080-MX12



ブラック

MATTE

マット



2080-M10




ホワイト



2080-M13



レッド



2080-M54




オレンジ



2080-M12



ブラック



2080-M22



ディープブラック



2080-M26




ミリタリーグリーン



2080-M203




レッドメタリック



2080-M229




コパーメタリック



2080-M206



パイングリーン



2080-M209



ブラウンメタリック



2080-M230



グレーアルミニウム



2080-M211



チョコレートメタリック



2080-M261



ダークグレー



2080-M21



シルバー



2080-DM12



デッドマットブラック

SATIN

サテン



2080-SP59




キャラメルマスター



2080-SP273




ヴァンバイアレッド



2080-S57




キーウエスト



2080-SP10




パールホワイト



2080-S10




ホワイト



2080-SP240



フローズンバニラ



2080-S12



ブラック



2080-SP242



ゴールドダストブラック



2080-S51




バトルシップグレー



2080-S261




ダークグレー



2080-S271




サンダークラウド



2080-S120




ホワイトアルミニウム



2080-S335




ビターイエロー



2080-S344




コッパーキャニオン



2080-S363




スモードリングレッド



2080-S327



オーシャンシマー



2080-S347



パーフェクトブルー

SATIN FLIP

サテンフリップ



2080-SP236



ヴォルカニックフレア



2080-SP280



ゴーストパール



2080-SP281



サイケデリック

:自動車への貼り付けが可能な製品

:以外は納期60日程度かかります。



2080-BR120/2080-M21:

屋外耐候性が約1年のため、
自動車外装への使用はおすすめいたしません。

シリーズ 1080

印刷の特性上、フィルムの色は実際とは異なる場合があります。ご購入に際しては、フィルムサンプルで色・光沢などをご確認ください。
※3MTM ラップフィルム シリーズ1080のグロス/グロスメタリックタイプは、表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)は、付いていません。

MATTE
マット

メンテナンス性に優れています

1080-M12V 
ブラックV

GLOSS
グロス

1080-G46 
ケリーグリーン

GLOSS METALLIC
グロスメタリック

1080-G356 
アトミックティール

1080-G336 
グリーンエンビー

1080-G335 
レモンスティング

1080-G344 
リキッドコパー

1080-G364 
フェアリーオレンジ

1080-G363 
ドラゴンファイヤーレッド

1080-G348 
フィアスフクシア

1080-GP258 
プラムエクスプロージョン

1080-G378 
ブルーラズベリー

1080-G247 
アイスブルー

1080-G337 
ブルーファイア

1080-G377 
コスミックブルー

1080-G241 
ゴールドメタリック

1080-G120 
ホワイトアルミニウムメタリック

1080-G251 
スターリングシルバーメタリック

1080-G201 
シルバーメタリック
(Anthracite)

1080-G211 
チャコールメタリック

1080-GP291 
グロスグレイシャグレイ

:自動車への貼り付けが可能な製品

:以外は納期60日程度かかります。



2080-BR120/2080-M21:

屋外耐候性が約1年のため、
自動車外装への使用はおすすめいたしません。

4-Star 施工者認定システム



3Mでは、特に技術力の高い施工者を4-Star 施工者として認定し、カーラッピングにご興味をお持ちのオーナー様にご満足いただける4-Star Installerによる美しい仕上がりをお届けいたします。



製品特性

3M™ ラップフィルムシリーズ 2080/1080		
サイズ	2080:1524mm×25M	1080:1524mm×22.8M
材質	ポリ塩化ビニル	
厚さ (代表値)	0.11 ~ 0.18mm (粘着剤含む) (代表値はタイプにより異なります。)	
粘着剤	ポジショナル感圧活性型粘着剤	
最低貼り付け温度	16°C	
使用可能温度	-30 ~ 107°C (連続使用の場合は 65°Cまで)	
接着力 (代表値)	自動車塗装鋼板 (専用板) : 約 13N/25mm (貼付後 24 時間放置、26mm 幅における値)	
再剥離性	約 3 年 ^{*1}	

^{*1} 日本の国内の標準的な環境下で垂直面に施工した場合に、上記の期間は再剥離性を有すると予測しています。再剥離性の数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

【試験方法】フィルム厚: JIS K 7130に準ずる。 接着力: JIS Z 0237に準ずる。(未印刷、貼付後 48 時間放置) 特性における数値は、原則として温度 20°C・湿度 65%での試験結果を基にしています。

免責事項

次のいずれかに該当する場合は、当社は一切の責任を負いません。お取り扱いにご注意ください。

- ご使用方法やご使用環境に起因する不具合 (例: フィルムに外力や応力が加わったことに起因するもの)
- フィルムを伸ばして施工した部位の施工後の剥離や浮き、割れなどの表面不具合
- 人為的な外部要因不具合 (例: オーナー様または第三者による保守、改造等に起因するもの)
- 事故等の不可抗力に起因する不具合
- 通常のご使用環境下で生じた傷および色調変化
- 有機溶剤、強アルカリ、強酸その他薬品等による不具合およびその薬液残留による塗装面への不具合
- 施工補助剤 (薬液等) によるフィルムの剥離やその薬液残留による塗装面の不具合
- 濃色系フィルム施工表面時の蓄熱による塗装面の不具合
(例: 塗装面への濃色系フィルム施工により塗装面への蓄熱が増加し、その要因で塗装が経時で色調変化 (黄変)、色調のムラ、メタリック層の劣化、クリアー層や塗装面の剥離など発生する不具合)
- フィルム剥離時の塗装面の剥離
- ここで用いている数値は平均的なものであり、保証値ではありませんので規格等の作成には使用できません。
- この説明書もしくは本件フィルムの使用・使用不能もしくは誤使用によって生じるあらゆる損失・損害に対し、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

製品の仕様やデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

掲載している製品のラインアップは予告なく変更する場合があります。

製品ラインアップの詳細については、弊社までお問い合わせください。

本パンフレットに記載している事柄、技術上の資料、推奨事項などは、全て弊社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性について保証するものではありません。

事前にお客様の責任において製品が目的・用途に適合するかどうかをご判断ください。

弊社は別途定める場合を除き、製品が不良であることが証明された場合には代わりの製品を出荷させていただきますが、それ以外の責任は負いませんのであらかじめご了承ください。

本パンフレットに記載されていない事柄、技術上の資料、推奨事項などは、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り弊社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルソリューション事業部

WEB 3M グラフィック Q

<http://www.mmm.co.jp/cg>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
DEC-212-C(102003)KY

耐候性、耐久性

日本国内の標準的な屋外垂直面の環境下にて屋外垂直面に施工した場合に、以下の耐候性を有しています。

フィルム外観	耐候性
マット (M21 を除く ^{**2})	約 3 年
サテン	
ブラッシュド (BR120 を除く ^{**2})	
グロス	
グロスメタリック	
パターン	

^{**2}M21、BR120の屋外耐候性は約1年です。自動車への使用はお勧めしません。

※ 耐候性の数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。

※ 施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-123

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)